



# PRIMACEM®



## PRIMACEM® PLUS

Primer per superfici non assorbenti

### Utilizzo

Primer a base di copolimeri acrilici, utilizzato come ponte di unione tra superfici non assorbenti prima di applicare il microcemento Topciment®.

### Proprietà

- Migliora l'aderenza tra supporto non assorbente come piastrelle e il microcemento.
- Facile applicazione, prodotto pronto all'uso.
- Prodotto a base acquosa, basso in COV (composti organici volatili), rispettoso dell'ambiente.

### Rendimento

Il rendimento è di 0,1 L/m<sup>2</sup>.

### Informazioni tecniche

PROPRIETÀ	SPECIFICHE	UNITÀ	METODO
Naturalezza	Emulsione acrilica		
pH	8-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densità	1,05±0,05	g/cm <sup>3</sup>	UNE-EN ISO 2811-1
Contenuti non volatili	33-35	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rendimento	8-12	m <sup>2</sup> /L	
COV:2024/42/IIA(h)(30)Máx.COVs	<5	g/L	
Tempo di asciugatura al tatto	30	minuti	

### Applicazione

Il supporto dovrà essere completamente pulito e esente da grasso, olio, ossidi, resti di pittura e parti sciolte o mal aderenti. Applicare sulla superficie mediante sobre la superficie mediante pennello o rullo. Coprire tutta la superficie, tentando di applicare una pellicola uniforme. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra i 5 -30° C. Attendere 1 ora approssimativamente per poi applicare il microcemento Topciment®.

## Precauzioni specifiche

È imprescindibile seguire le istruzioni dell'etichetta sul contenitore. Per ottenere più informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo la normativa legale vigente.

## Formato

Si presenta in contenitori da 1 e 5 L.

## Pulizia degli strumenti

Gli strumenti si lavano con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

## Condizioni di stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccatato nel proprio contenitore originale chiuso e al riparo dalle intemperie, ad una temperatura compresa tra i 10°C e i 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e da luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno a partire dalla data di fabbricazione, conservato adeguatamente.



Il prodotto non deve essere utilizzato per fini distinti da quello specificato, senza essere in possesso di istruzioni per iscritto. È sempre responsabilità dell'utente prendere le opportune misure con il fine di soddisfare le esigenze prestabilite con le legislazioni. Restano a disposizione del professionista la Scheda dei Dati di Sicurezza del prodotto.