



EFFECTO



EFFECTO QUARTZ 即用型微水泥 爱菲特

Effectto Quartz是一种高度装饰性的连续微水泥, 适用于专业人士。

Effectto Quartz 是一种即用型的、灵活操作、耐腐蚀的微水泥。只要是平整和稳固的基面, 几乎可以在任何表面上应用。可以在任何空间垂直和水平面上进行装修。

Effectto Quartz有自己的颜色系列, 有四种粒度纹理和16种颜色: 地面基础、墙面基础、地面面层和墙面面层。专业人士使用

特性

- 连续的无缝涂层(必须尊重伸缩缝系统)。
- 可以应用在几乎任何类型的基面上: 混凝土、水泥、陶瓷、石膏、石膏板等。
- 卓越的操作性。
- 对基面的高粘附力。
- 不泛黄。
- 适用于室内外
- 不可使用网格
- 不要涂抹厚厚的一层
- 不可采用湿补法
- 有16种颜色和4种颗粒度纹理可供选择

涂布率

涂布率取决于选择的产品的颗粒度纹理。

用于地面:

- Effectto Quartz Super Grain 地面基础(0.5mm): 1.3 Kg/m²
- Effectto Quartz Medium Grain地面面层(0,250mm): 0,450kg/m²

用于墙面:

- Effectto Quartz Big Grain墙面基础(0,35mm): 0,9 Kg/m²
- Effectto Quartz Small Grain墙面面层(0,125mm): 0,250Kg/m²

技术参数

	即用型地面*		即用型墙面*	
	Effectto Quartz Super Grain	Effectto Quartz Medium Grain	Effectto Quartz Big Grain	Effectto Quartz Small Grain
外观	稠状	稠状	稠状	稠状
颗粒度纹理	0,5 mm	0,250 mm	0,35 mm	0,125 mm
密度	1,67 g/cm ³	1,61 g/cm ³	1,65 g/cm ³	1,63 g/cm ³
每层最大厚度	1 mm	0,5 mm	0,8 mm	0,3 mm
耐磨损 Taber (CS17, 1000g, 1000c)	66 mg		42 mg	
邵氏D级硬度	66		45	

(*) 在测试中使用了以下材料
即用型地面: 2层地面基础+1层地面面层+3-4层罩面清漆。
即用型墙面: 2层墙面基础+1层墙面面层+3-4层罩面清漆。

基面制备

所有的基面必须是平坦的, 稳固的。必须清洁和干燥要铺涂的表面。它必须没有灰尘、油脂、肥皂、油漆的不良状态等。如果基面是潮湿的, 必须用Primapox® Barrier先进行处理。

* 在瓷砖和其他有接缝基面中, 有必要先用Primacem® Joint填缝膏填补这些接缝。并在铺涂底漆前至少要干燥24小时。在混凝土、石膏板或石灰等吸收性基面上, 仍然使用Primacem® ABS作为底漆。

在低吸收性或不吸收性的基面上, 如水磨石、大理石或瓷砖, 使用Primacem® PLUS底漆。两种底漆必须至少干燥一段时间最短30分钟, 最长2小时。

根据工作场所的环境温度, 建议将该区域加热到理想的工作温度 (20 - 22°C), 这将有利于产品的快速干燥。

* 见”应用步骤”表。

在地面的应用

一旦基面准备好, 就进行以下步骤:

1第1步: 批涂Efectto Quartz Super Grain地面基础 (2层)。

1. 在开始使用前, 必须将产品Efectto先均匀化。无论是在机械搅拌器的帮助下, 或手动大力搅拌。如果想调色, 在这里就可以加入色浆, 并搅拌均匀。
2. 使用钢质批刀将产品涂抹2层, 每层最厚1毫米。在两层之间必须干燥4-8小时。
3. 必须用40目的砂纸对每一层进行打磨。

第二步: 批涂Efectto Quartz Medium Grain地面面层 (1层)。

1. 在开始使用前, 必须将产品Efectto先均匀化。无论是在机械搅拌器的帮助下, 或手动地大力搅拌。如果想调色, 在这里就可以加入色浆, 并搅拌均匀。
2. 使用钢质批刀涂抹非常薄1层, 最多0.5毫米。干燥时间约为4-8小时。
3. 必要用120至220目的砂纸对每一层进行打磨。

第3步: 用Topsealer® WT All in One多合一密封罩面 (3-4层)。

1. 使用滚筒将产品涂抹3-4层*, 每层之间有3小时的干燥时间。
2. 必须用400目的砂纸打磨第一层。

*对于潮湿和人流量大的地方, 要涂抹4层

在墙面的应用

一旦基面正确地准备好, 就必须进行以下步骤。

第1步: 批涂Efectto Quartz Big Grain墙面基础 (2层)

1. 在开始使用前, 必须将产品Efectto先均匀化。无论是在机械搅拌器的帮助下, 或手动地大力搅拌。如果你想调色, 在这里就可以加入色浆, 并搅拌均匀。
2. 使用钢质批刀将产品涂抹2层, 每层最大厚度1毫米。各层之间干燥4-8小时。
3. 有必要用40目的砂纸对每一层进行打磨。

第二步批涂Efectto Quartz Small Grain墙面面层 (1层)

1. 在开始使用前, 必须将产品Efectto先均匀化。无论是在机械搅拌器的帮助下, 或手动地大力搅拌。如果你想调色, 在这里就可以加入色浆, 并搅拌均匀。
2. 使用钢质批刀涂抹非常薄的1层面, 最大0.3毫米。干燥时间约为4-8小时。
3. 有必要用120至220目的砂纸打磨每一层。

第3步。用Topsealer® WT All in One多合一密封罩面 (3-4层)。

1. 使用滚筒将产品涂抹3-4层*, 每层之间有3小时的干燥时间。
2. 必须用400目的砂纸打磨第一层。

*对于潮湿和人流量大的地方, 要涂抹4层。

地面应用的步骤

	地面应用步骤	墙面应用步骤																								
准备基面	1. 在瓷砖上,用Primacem® Joint填缝膏填补接缝。 <ul style="list-style-type: none"> • 24 小时 • 40 目的砂纸 	1. 在瓷砖上,用Primacem® Joint填缝膏填补接缝。 <ul style="list-style-type: none"> • 24 小时 • 40 目的砂纸 																								
	2. Primacem® PLUS/ABS <ul style="list-style-type: none"> • 30分钟/最多2小时 • 1层 	2. Primacem® PLUS/ABS <ul style="list-style-type: none"> • 30分钟/最多2小时 • 1层 																								
第一步	3. Efectto Quartz Super Grain地面基础 <ul style="list-style-type: none"> • 用批刀涂抹1层 已调色 • 4 - 8小时 • 40目的砂纸 	3. Efectto Quartz Big Grain墙面基础 <ul style="list-style-type: none"> • 用批刀涂抹1层 已调色 • 4 - 8小时 • 40目的砂纸 																								
	4. Efectto Quartz Super Grain地面基础 <ul style="list-style-type: none"> • 用批刀涂抹1层 已调色 • 4 - 8小时 • 40目的砂纸 	4. Efectto Quartz Big Grain墙面基础 <ul style="list-style-type: none"> • 用批刀涂抹1层 已调色 • 4 - 8小时 • 40目的砂纸 																								
第二步	5. Efectto Quartz Medium Grain 地面面层 <ul style="list-style-type: none"> • 用批刀涂抹1层 已调色 • 4 - 8 小时 • 120 / 220*1 目的砂纸 	5. Efectto Quartz Small Grain 墙面面层 <ul style="list-style-type: none"> • 用批刀涂抹1层 已调色 • 4 - 8 小时 • 120 / 220*1 目的砂纸 																								
在第三步之前。干燥24小时。																										
第三步	6. Topsealer® WT All in One多合一罩面剂 <ul style="list-style-type: none"> • 400目的砂纸(只打磨第一层) • 3 - 4层*2(每3小时一次) *2 潮湿和高人流量区域 要涂抹4层. 	6. Topsealer® WT All in One多合一罩面剂 <ul style="list-style-type: none"> • 400目的砂纸(只打磨第一层) • 3 - 4层*2(每3小时一次) *2 潮湿和高人流量区域 要涂抹4层. 																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产品</th> <th>涂布率</th> <th>产品</th> <th>涂布率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primacem® PLUS</td> <td>0,09 L/m²</td> <td>Primacem® PLUS</td> <td>0,09 L/m²</td> </tr> <tr> <td>Primacem® ABS</td> <td>0,10 L/m²</td> <td>Primacem® ABS</td> <td>0,10 L/m²</td> </tr> <tr> <td>Efectto Quartz Super Grain</td> <td>1,300 Kg/m² (1 层)</td> <td>Efectto Quartz Big Grain</td> <td>0,900 Kg/m² (1 层)</td> </tr> <tr> <td>Efectto Quartz Medium Grain</td> <td>0,450 Kg/m² (1 层)</td> <td>Efectto Quartz Small Grain</td> <td>0,250 Kg/m² (1 层)</td> </tr> <tr> <td>Topsealer® WT All in One</td> <td>0,2 - 0,25 L/m² (3 - 4 数层)</td> <td>Topsealer® WT All in One</td> <td>0,2 - 0,25 L/m² (3 - 4 数层)</td> </tr> </tbody> </table>	产品	涂布率	产品	涂布率	Primacem® PLUS	0,09 L/m ²	Primacem® PLUS	0,09 L/m ²	Primacem® ABS	0,10 L/m ²	Primacem® ABS	0,10 L/m ²	Efectto Quartz Super Grain	1,300 Kg/m ² (1 层)	Efectto Quartz Big Grain	0,900 Kg/m ² (1 层)	Efectto Quartz Medium Grain	0,450 Kg/m ² (1 层)	Efectto Quartz Small Grain	0,250 Kg/m ² (1 层)	Topsealer® WT All in One	0,2 - 0,25 L/m ² (3 - 4 数层)	Topsealer® WT All in One	0,2 - 0,25 L/m ² (3 - 4 数层)	
产品	涂布率	产品	涂布率																							
Primacem® PLUS	0,09 L/m ²	Primacem® PLUS	0,09 L/m ²																							
Primacem® ABS	0,10 L/m ²	Primacem® ABS	0,10 L/m ²																							
Efectto Quartz Super Grain	1,300 Kg/m ² (1 层)	Efectto Quartz Big Grain	0,900 Kg/m ² (1 层)																							
Efectto Quartz Medium Grain	0,450 Kg/m ² (1 层)	Efectto Quartz Small Grain	0,250 Kg/m ² (1 层)																							
Topsealer® WT All in One	0,2 - 0,25 L/m ² (3 - 4 数层)	Topsealer® WT All in One	0,2 - 0,25 L/m ² (3 - 4 数层)																							

技术参数表中关于产品的详细信息。

*1120: 机器打磨 / 220: 手动打磨

特别预防措施

如果接触到眼睛,用大量的水冲洗15分钟。
如果接触到皮肤,请用肥皂和水清洗。请勿吞咽。如果吞下不要诱发催吐,并立即就医。

建议采取以下措施。

- 通风良好
- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套

空的容器应按照法律规定进行处理。
为防止产品变干或喷出,每次使用后要关上盖子。
放在儿童接触不到的地方。

包装

有1.7公斤, 6公斤和17公斤的包装。

清洁工具

工具在使用后立即用水进行清洗, 一旦产品硬化, 就只能通过机械方式取出

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内, 密封好, 放在温度10°C和30°C之间, 干燥和通风的地方, 远离热源和阳光直射。保质期为1年, 从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下, 不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式, 并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年9月