topciment.com

EFECTTO QUARTZ

EFECTTO QUARTZ
即用型微水泥

Efectto Quartz 是一种装饰性、耐久性和即用型的连续涂料。它有四种粒度可供选择：超级粒、大粒、中粒和小粒。

属性

- 连续无缝覆层（始终尊重伸缩缝）。
- 它几乎可以应用于任何类型的支撑物：混凝土、水泥、瓷砖、陶瓷、石膏、石膏板等，可以在垂直和水平平面上翻新任何房间。
- 耐磨性好，吸水性低。
- 即开即用型产品，适合室内使用，具有出色的可加工性，易于涂抹。
- 多种颜色可供选择。

技术信息

属性	小谷物	中粒	大谷物	超级谷物
产量公斤/平方*	0,250	0,450	0,900	1,300
每层最大厚度	0.3 毫米	0.5 毫米	0.8 毫米	1.0 毫米
特点	丙烯酸浆	丙烯酸浆	丙烯酸浆	丙烯酸浆
非挥发性成分 % UNE-EN ISO 3251:2020	78-80	78-80	78-80	78-80
密度（克/立方厘米）UNE-EN ISO 2811-1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1
塔伯磨耗（毫克）（CS17、1000 克、1000 克）UNE 48250	376	139	106	94
挥发性有机化合物（VOC）（克/升）	16	16	16	16
砂纸粒度	220	80	40	40
涂层之间的干燥时间（小时）	4-8	4-8	4-8	4-8

认证

根据 EN 1504-2:2004 协调标准测试 CE 标识	服务	统一标准测试
测定液态水的渗透性	w = 0,03 kg/(m²h^{05}) W3	EN 1062-3:2008
测定水蒸气渗透性	一级	EN ISO 7783:2019
通过直接牵引测定附着力	1.0 兆帕（无交通负荷的刚性系统）	EN 1542:2000

Grupo Negocios PO, S.L.U. / ES-B97539076 / Rosas 33, 46940 Manises - Spain / +34 963 925 989
info@topciment.com / www.topciment.com

准备支助

所有表面必须平整、牢固。待喷涂表面必须清洁干燥。表面必须没有灰尘、油脂、肥皂、破损的油漆等。

如果是非吸收性表面，建议使用**PRIMACEM GRIP**或**PRIMACEM PLUS**等底漆，以确保与基材完美固定。另一方面，对于吸水表面，建议使用我们的**PRIMACEM ABS** 底漆，两种情况的正确使用方法请参见技术数据表。对于有接缝的瓷砖和其他覆盖物，有必要先用**PRIMACEM JOINT**将这些接缝覆盖起来，待干燥 12-24 小时后再涂刷底漆。有关正确的涂刷方法，请参阅产品数据表。

根据工作空间的环境温度，建议将工作区域加热到理想温度（20-22°C），以利于产品快速干燥。不要用空气加热器直接对准涂层表面强制干燥。

应用

底材准备妥当后，即可涂抹 Efectto。在开始涂抹之前，必须用机械搅拌器或手工大力搅拌均匀产品。
用聚碳酸酯抹子或 biflex 防灼烧钢抹子将微水泥抹成薄薄的一层并抹平，两层之间晾干 4 - 8 小时。将每种粒度的 Efectto 涂上两层。用适当粒度的砂纸打磨每一层（见技术信息表）。

刮板的位置应与基材平面成 45 度左右的角度，以避免刮出很薄的一层，因为这会造成灼伤，在浅色基材上留下深色污渍，或刮出很厚的一层，因为这会延迟干燥，并可能使多余的材料干燥。不要在刚涂刷完的地方再涂刷。

根据需要翻新的表面、地板和墙壁，Topciment 建议结合使用不同粒度的集料开发的系统。

	土壤		墙壁	
	超级谷物	中粒	大谷物	小谷物
层数	2	1	2	2
每层最大厚度（毫米）	1	0,5	0,8	0,3

特别预防措施

- 必须遵守容器标签上的说明。如需了解更多信息，请参阅产品的安全数据表。
- 空容器必须按照现行法律进行处理。
- 为防止产品变干或变稠，每次使用后都要盖上盖子。

介绍

它有 6 千克和 17 千克两种包装。

清洁工具

工具使用后立即用水清洗。

储存条件

该产品应存放在原装密闭容器中，避免受天气影响，温度在 10°C 至 30°C 之间，存放在干燥通风处，远离热源和阳光直射。如果储存得当，保质期为自生产日期起一年。

topciment.com

未经书面说明，不得将产品用于规定以外的用途。用户始终有责任采取适当措施，以遵守法律规定。专业人员可获得该产品的安全数据表。

最后一期：2025 年 03 月