

PRESEALER

泳池密封漆/底漆



Presealer是一款丙烯酸共聚物乳液型密封剂，在潮湿环境下比较稳定。可用在泳池微水泥系统，作为微水泥涂层的强化膜。

也可用它做底漆用，加固微水泥，在施用层之间起连接作用并隔绝水分。

特性

- 加固微水泥涂层
- 潮湿环境下表现稳定
- 高抗碱

配量

2道 : 0.12 l/m²

技术参数

- 水性乳液
- 白色乳状液体
- 固体: 18 %
- PH 值 : 7到8
- 粘度 : 10-11 s (福特粘度杯 4)
- 20°C时密度: 1 ± 0,01 g/ml
- 施用温度在5°C 到35°C
- 接触干燥20分钟

施用

一. 作为泳池密封漆 :
使用细纤维毛滚涂两道该产品，干燥间隔时间为4小时。

二. 作为墙面或地面密封漆
使用细纤维毛滚涂两道该产品，干燥间隔时间为4小时。

使用Presealer底漆前，必须检查基础面是否干燥，无灰尘。并根据气候条件和工作环境的通风情况，将Presealer施用在微水泥前必须要等待至少24小时。在使用该产品前，请用力摇动容器，以便内容物混合均匀。用滚筒滚涂Presealer,并完全覆盖施用面。之后为了保护微水泥系统，施用完Presealer后还需要上两道Topsealer WT 罩面，从而加大强度及涂料防裂性能。

特殊预防措施

若接触到眼睛，需用大量水冲洗15分钟左右

若接触到皮肤，使用水和肥皂清洗。

不可吞食。若误食，不可催吐，需立即就医寻求医疗协助。

建议采取以下措施：

- 通风良好
- 使用护目镜防止产品溅洒。
- 使用塑胶手套

空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠，每次使用之后需盖上盖子。

为避免产品变干或变稠，使用完后需马上盖上盖子。

该产品在正常施用条件下，无毒无险，不易燃。

根据现行法规要求，该产品不含任何有害物质，在标签方面不采取任何附加措施。

须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。

包装形式

包装形式瓶装5L

工具的清洁

涂装工具需要在施用后，立即用水和肥皂清洗。

保存条件

应密封保存于10°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源，避免太阳直射。如果按要求妥善保管，产品从生产日期算起，保质期为1年，



产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业人员保管。

更新版本：2018年10月