topciment.com

PRIMACEM®

PRIMACEM®接头
填充和平滑腻子

Primacem®Joint 是一种膏状填充和平滑腻子，用于室内外手工施工。该产品适用于填充厨房和浴室的瓷砖缝隙。

属性

- 在瓷砖、陶瓷、石膏、石膏板、混凝土、砖块、石材、灰泥、油漆表面等各种基材上都有很强的附着力。
- 良好的防水和防潮性能。
- 干燥后保持柔韧性。
- 易于涂抹和打磨

性能

- 磨平后的消耗量：约 0.9 kg/m²/mm。
- 瓷砖接缝：约 0.24kg/m²/mm。

技术信息

物业	具体内容	单元	方法
特点	磨砂玻璃		
颜色	白奶油		
非挥发性内容	83-85	%	EN ISO 3251:2020
密度	1,6±0,1	克/立方厘米	ISO 2811-1
应用厚度	每次最多 4 毫米		
触感干燥时间	5-6	小时数	
完全干燥时间	8-10	小时数	

基底制备和应用

- 在涂刷 Primacem®Joint 前，必须检查基层是否稳定和完全清洁。
- 使用前请搅拌均匀。涂抹材料：抹刀或抹子。每层最大涂抹厚度可达 4 毫米。
- 请勿在温度低于 10°C 和高于 35°C 以及湿度高于 80% 时使用。
- 请勿在受热表面或阳光直射下使用。
- 请勿涂抹在长期潮湿的基材上。本产品不适用于涂刷后要上漆的表面。
- 根据环境条件和作业空间的通风情况，在涂抹 Topciment® 微水泥之前，需要等待 12-24 小时。

特别预防措施

必须遵守容器标签上的说明。如需了解更多信息，请参阅产品的安全数据表。
空容器必须按照现行法律进行处理。为防止产品变干或变稠，每次使用后都要盖上盖子。

介绍

包装为 1.5 千克。

清洁工具

工具使用后立即用水清洗。

储存条件

该产品应存放在原始的密闭容器中，避免受天气影响，温度在 10°C 至 30°C 之间，存放在干燥通风的地方，远离热源和阳光直射。保质期为
自生产日期起 1 年，妥善保存。

topciment.com

在没有书面操作说明的情况下，不得将产品用于规定以外的用途。用户始终有责任采取适当措施，以符合法律要求。专业人员可获得该产品的安全数据表。

最新版本：2024 年 5 月