topciment.com

TopSealer®

TopSealer® WT All in One 单组份多合一罩面树脂
单组份清漆

Topciment ®的Topsealer ® WT All In One by 是一种单组分的水基聚氨酯清漆。为保护"Efectto"即用型石英石微水泥而开发 。

Topsealer ® WT All in One拥有良好的抗磨擦和化学性能。

有哑光或半哑光两种光泽度可供选择。

特性

- 特别推荐用于保护Efectto Quartz即用型微水泥表面。
- 出色的抗摩性能。
- 良好的耐化学性。
- 不受紫外线影响改变（不会泛黄）。
- 增强了即用型微水泥涂层的颜色，可以保持原有的质地。
- 快速干燥，易于应用。
- 一天内可涂抹3层，每层之间间隔3小时的干燥时间。在潮湿和高通行区需要涂抹4层
- 不含APEO、NMP、氨、甲醛、异噻唑啉酮和气味低。
- 7天后达到最佳性能。

制备

在使用前先搅拌，特别是哑光清漆，以达到均匀状态。
不需要稀释。随时可以使用。

应用用途和表面

用于保护、密封和最后饰面的产品，由聚氨酯树脂和水基性的聚碳酸酯配制而成，赋予它极佳的性能。

透明度强，并有显著的抗泛黄能力。像所有的聚氨酯一样，它具有很强的抗磨损、抗污和抗某些化学产品的性能。

非常适合应用于我们的即用型微水泥系统、环氧微水泥、木地板或木材。它在木材上呈现出非常自然的饰面，保护其免受磨损。可作为墙壁和地板的透明保护性清漆。

在任何情况下都绝对不要和双组分微水泥的Sttandard标准系列和Natture系列或我们的单组分微水泥Evoluttion一起应用。

涂布率

TopSealer ® WT All In One 多合一罩面树脂的涂布率
0,2 L / m2 (3 层)
0.25 L /m2（4层 ）

Grupo Negocios PO, S.L.U. / ES-B97539076 / Rosas 33, 46940 Manises - Spain / +34 963 925 989
info@topciment.com / www.topciment.com

技术参数

颜色：透明
光泽度：半哑光或哑光。
哑光固体成分：32,5 - 36%
半哑光固体成分：25,5 - 28,5%
动力粘度（L3在250rpm时）：150±25 mPa-s
静力粘度（L2在20rpm时）：175 ±25 mPa-s
福特杯4mm 的粘度：35 ±10 s
应用温度：＞8°C
触摸干燥（23°C，50% wt）：1-2小时
重涂（23°C，50% wt）：4小时
干燥（23°C，50% wt）：24小时
固化时间：7天后达到最佳性能

特点

- 聚氨酯分散体与聚碳酸酯。
- 哑光固体成分：32,5 - 36%
- 半哑光固体成分：25,5 - 28,5%

基面制备

在上清漆之前，必须适当的准备基面。它必须是干燥、清洁和
没有灰尘、油脂或污垢。如果要深度清洁，请使用我们的微水泥清洁剂-专业版ECOCLEAN PRO。如果基面以前已经上过清漆或油漆，必须先去掉，特别是如果它已经损坏或变质了。这可以通过打磨来完成，要确认基面处于良好状态。如果需要修整、加固或填满接缝，请在打底漆之前进行。如果原来的基面涂层状况良好，可以事先在一个较不显眼的地方与基面测试其兼容性。

应用

在使用Topsealer® All in One单组份多合一罩面树脂之前，确保表面干燥，没有灰尘。
在气候条件和工作空间的通风情况下，一定要确认微水泥表面干燥无误。建议在应用此罩面树脂之前，至少要经过24/48小时的时间。

- 用刷子或纤维短毛滚筒涂抹。
- 必须在环境温度为10°C和30°C之间进行。
- 在一天内涂上3-4层清漆，每层之间间隔4小时。我们建议用 400 号砂纸轻轻打磨第一层和第二层。在潮湿和高通行区需要涂抹4层。

至少需要等待7天的干燥，以实现最佳性能。固化时间将取决于环境条件。在23°C和50%的湿度下，需要7天时间。

作为一种密封剂，它能使微水泥对水流（偶尔的接触）防水，但对积水（永久性接触）不防水。如果有肥皂或洗涤剂的残留物，应立即冲洗，因为这些会留下痕迹或凹槽。

单组分哑光/半哑光罩面在不同化学物质暴露下的抵抗能力的评分

产品	罩面施工7后以后		
	1小时	3小时	8小时
水	5	5	5
漂白剂	4	4	1
油	4	4	4
酸性洗涤剂	4	3	3
8%浓度的醋	5	4	4
红酒	3	3	2
肥皂	5	5	3
不含漂白剂的清洁剂	5	4	4

特别注意

如果接触到皮肤，请用肥皂和水清洗。不用使用溶剂和稀释剂，请勿吞咽。万一不小心，不要诱发呕吐，立即就医。

建议遵守以下规定
- 通风良好。
- 使用带可吸收化学剂的面罩
- 使用保护性护目镜，防止飞溅。
- 橡胶手套

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。
为防止产品变干或变稠，每次使用后要盖上盖子。
放在儿童接触不到的地方。

包装

有 2公升和5公升包装

工具的清洁

工具在使用后应立即用肥皂和水清洗。

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内，密封好，放在温度10°C和30°C之间，干燥和通风的地方，远离热源和阳光直射。保质期为1 年，从制造日期起一年内妥善保存。

topciment.com

在没有得到书面准许的情况下，不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式，并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2023年10月