



ACRICEM

POOL

用于游泳池的水性丙烯酸树脂



ACRICEM POOL是一种水基丙烯酸树脂, 专为Atlantt Aquacement®微水泥游泳池内衬设计。它的功能是为微水泥涂层提供附着力、硬度和灵活性, 同时保持其水蒸气渗透性和防水性。它也是用于游泳池的Topciment®微水泥的B组份。

性能

用于混合双组份Topciment® 游泳池微水泥的液体成分。

- 优异的基质稳定性。
- 水基, 不易燃。
- 该产品供应时可直接使用。
- 增加了机械阻力。
- 增加砂浆的抗渗性, 对水蒸气具有渗透性。
- 减少收缩性裂缝的出现。
- 吸水率低。

涂布率

- 0.10L/m², 根据基材的孔隙率而变化。

混合

Acricem Pool树脂与Topciment®游泳池微水泥混合。为了保证衬里的性能, 必须遵守微水泥和树脂之间的比例。

- 10 kg de Atlantt Aquacement XL - 2,0 L Acricem Pool
- 10 kg de Atlantt Aquacement XXL - 1,8 L Acricem Pool

应用

1. 将少量树脂倒入容器中, 加入与要加工的微灰泥数量相对应的全部颜料, 然后搅拌, 直到得到均匀的液体颜色。
2. 逐渐倒入粉末状的游泳池微水泥, 同时用机械搅拌器以低转速搅拌产品。
3. 搅拌至少4分钟, 直到得到一个均匀的、无结块的混合物。

特别预防措施

如果接触到眼睛,用大量的水冲洗15分钟。

如果接触到皮肤,请用肥皂和水清洗。

请勿吞咽。如果吞下,不要诱发呕吐,并立即寻求医疗救助。
立即进行。

放在儿童接触不到的地方。

建议采取以下措施。

- 通风良好。
- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套。

空的容器应按照现行法律规定进行处理。为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。
应用温度在10°C和30°C之间。

该产品在正常处理条件下是无毒、无害和不易燃的。本产品不含任何有害物质,根据现行法规,不需要采取任何额外的标签措施。

包装

以25公斤的包装呈现。

工具的清洁

工具在使用后应立即用肥皂和水清洗。

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内,密封好,放在温度15°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。
最新版本: 2022年5月