

STANDARD MICROFINO (A+B)

Fertigstellungs Mikrozement



Standard Microfino ist ein zwei-Komponenten Mikrozement in Pulverform für dekorative Fertigstellungen. Er wurde entwickelt, um ihn als kontinuierliche Beschichtung mit geringer Dicke für Wände zu verwenden. Mikrozemente Topciment werden mit einer Kelle aufgetragen, womit man eine Vielfalt an Effekten erzielen kann. Als Teil des Anwendungssystems muss der Untergrund mit Standard Microbase und den empfohlenen Produkten von Topciment vorbereitet werden.

Standard Microfino (A-Komponente in Pulver), der aus hydraulischem Bindemittel, ausgewählten Gesteinskörnungen, synthetischem Harz und spezifischen Additiven besteht, muss mit Standard Acricem Harz (B-Komponente flüssig) gemischt werden, wobei die hier angegebenen Verhältnisse beachtet werden müssen, um die entsprechenden Eigenschaften der Beschichtung zu garantieren.

Einmal geknetet, gibt es uns die Möglichkeit eine dünne Beschichtung zwischen 1 und 3 mm zu kreieren, die einen sehr hohen mechanischen Widerstand und hohe Haftfestigkeit an jeder Art von Oberfläche aufweist: Beton, Zementmörtel, Keramik, MDF, Gips und Rigips.

Eigenschaften

- Kontinuierliche Beschichtung ohne Fugen (immer Dehnungsfuge respektieren).
- Anwendbar über: Beton, Zement, Keramik, Gips, Karton-Gips, etc.
- Hervorragende Verarbeitbarkeit, etc.
- Hohe Auswahl an Farben und Effekte.
- Fertigstellung in den Varianten: matt, satin und glanz.
- Hohe Haftung.

Gebrauchsanweisung

a. Vorbereitung des Untergrunds:

Bevor man Mikrozement Standard Microfino anwendet ist es notwendig, die Oberfläche mit Standard Microbase vorzubereiten. Der Untergrund muss frei von Flecken, Fett und Staub sein.

b. Mischung:

Zum Mikrozement Standard Microfino muss unbedingt Standard Acricem Harz gemischt werden und die empfohlene Menge an Farbstoffen. Um die entsprechenden Eigenschaften der Beschichtung zu garantieren ist es notwendig das Verhältnis von Zement und Kunstharz zu respektieren: 10 kg von Standard Microfino – 4,5 Liter von Standard Acricem Harz

c. Mörtel Vorbereitung:

Der Mörtel muss wie folgt vorbereitet werden:

1. Ein bisschen Standard Acricem Harz in einen Behälter gießen, die der verwendeten Menge Mikrozement entsprechende Menge Pigmente dazugeben, mischen und rühren bis man eine gleichmäßige und homogene Farbe erhält.
2. Das Mikrozement-Pulver und das Harz nach und nach hinzufügen, während das Produkt mit einem mechanischen Rührer gemischt wird.
3. Für mindestens 4 Minuten mischen bis eine homogene, klumpenfreie Mischung entsteht.

d. Verbrauch:

Die Leistung über eine mit Standard Microbase vorbereitete Oberfläche, sieht wie folgt aus: Standard Microfino (2 Schichten) – 0,5 kg/m²

Je besser die Oberfläche nivelliert und vorbereitet wurde, desto besser sind die Leistungen und das Ergebnis. Es wäre von Vorteil die richtige Methode für jede Anwendung auszuwählen.

Technische Daten

Art:	Mikrozement zwei-Komponente
Aussehen:	Weißes Pulver
Gesteinskörnung Größe:	0,135 mm
Scheinbare Dichte:	Pulver – 930 ± 50 kg/m ³
	Pasta – 1420 ± 50 kg/m ³
	Gehärtet – 1310 ± 50 kg/m ³ (28 Tage)
Kompressionswiderstand (EN 13892-2):	28 Tage: ≥ 50 N/mm ²
Biegungswiderstand (EN 13892-2):	28 Tage: ≥ 11 N/mm ²
Haftwiderstand (EN 13892-8):	28 Tage: ≥ 1,5 N/mm ²
Feuerwiderstand (EN 13501-1):	B-s1, d0

Anwendung

a. Vorbereitungsschichten:

Je nach Art der Anwendungsoberfläche, 1 Schichte Standard Microbase mittels einer Stahlkelle auftragen und immer mit einer flexiblen Builtex Glasfasermasche. Trocknen lassen und mit Schleifpapier Kornung 40 schleifen um Unregelmäßigkeiten zu entfernen.

b. Fertigstellungsschicht:

Zwei Schichten Standard Microfino mit Hilfe einer Stahlkelle auftragen, abhängig vom gewünschten Endergebnis können Sie eine der 2 verschiedenen Techniken anwenden:

“Nass auf nass”

Standard Microfino kann mit der “nass auf nass”-Technik aufgetragen werden, indem man die zweite Schicht aufträgt, sobald die erste keinen “tac” mehr hat (sobald man den Mikrozement mit den Fingern berührt und es nicht mehr klebt). Die erste Schicht Standard Microfino braucht aus diesem Grund nicht geschliffen zu werden. Falls Klumpen entstehen, werden diese mittels eines Unterstüztungs-Spatel entfernt. Die nächste Schicht mit einem extrudiertem Polystyrol Brett auftragen. Sobald das Material trocken ist (wenn der Farbton heller geworden ist), mit einem Schleif-Handschuh Körnung 220 die Unregelmäßigkeiten entfernen.

“Nass auf trocken”

Bevor man eine neue Schicht setzt, die vorherige (ungefähr 3 Stunden) trocknen lassen und mit einem Schleif-Handschuh Körnung 220 schleifen, um Unregelmäßigkeiten zu entfernen.

Die Schichten von Mikrozement Standard Microbase und Standard Microfino sollten nicht dicker als 1 mm sein. Es wird eine Gesamtdicke von 1-3 mm empfohlen.

c. Abdichtung:

Die Mikrozemente Topciment müssen nach dem Aushärten für 24 bis 48 Stunden nach der Anwendung abgedichtet werden. Niemals bevor die Beschichtung eine Feuchtigkeit von 5 % erreicht hat, mit Instrumenten, die für diesen Zweck konzipiert wurden. Die Mikrozemente Topciment können mit der Grundierung Presealer und Topsealer WT (Wasserlack) versiegelt werden. Wir empfehlen den Anweisungen der Gebrauchsanleitung genauestens zu folgen.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Zement.

- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden, sowie die Einatmung von Staub.
- Gummihandschuhe und Schutzbrillen benutzen.
- Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden.

Niedrige Temperaturen verlängern und hohe Temperaturen reduzieren die Verarbeitungszeit des Produkts, sowie die Trockenzeit.

Leere Behälter müssen nach den geltenden rechtlichen Regeln entsorgt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Anwendungsbereich

Mörtel für vertikale Flächen, Böden in Einkaufszentren und Wohnungen, sowohl für Außenbereich als auch für Innenräume, trocken und feucht. Dehnungsfugen müssen immer übernommen werden.

Verpackung

Wird in 10 und 20 kg Eimern verpackt.

Werkzeug Pflege

Die Werkzeuge reinigt man mit Wasser sofort nach dem Gebrauch. Sobald das Material hart ist, kann es nur mit mechanisch entfernt werden.

Verarbeitungszeit des Produkts

Die Verarbeitungszeit des Produkts oder Pot life beträgt 1 Stunde bei ca. 20°C. Wir empfehlen die Mischung abhängig von der Erfahrung des Fachmanns durchzuführen.

Lagerbedingungen

Die Mikrozeemente Topciment müssen in der Originalverpackung gelagert werden, geschlossen und von Temperaturen über 30°C geschützt werden. Standard Acricem Harz muss bei einer Raumtemperatur von 10°C bis 30°C gelagert werden. Nach der Herstellung muss das Produkt innerhalb von 1 Jahr aufgebraucht werden.



topciment.com

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Oktober 2019