



topciment.com

ATLANTIC

AQUACIMENT

ATLANTIC AQUACIMENT

Fertigstellungs Mikrozemement



Der Mikrozemement Standard Aquaciment wurde speziell für seine Anwendung in Schwimmbecken entwickelt.

Das System besteht aus folgenden Produkten:

- Standard Aquaciment XL: Mikrozemement für die Vorbereitung (Komponente A).
- Standard Aquaciment M: Mikrozemement für das Finish (Komponente A).
- Standard Acricem: Grundierung und Komponente B des Mikrozemements.
- Presealer: Grundierung

Standard Aquaciment ist kein Imprägnierungsmörtel.

Standard Aquaciment XL muss auf Spritzbeton oder torkretierten Beton aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, gefestigt und in gutem Zustand sein.

Eigenschaften

- Verkleidung ohne Risse.
- Hervorragend zu verarbeiten.
- Hohe Haftungsfähigkeit am Untergrund.
- Schnelle Anwendung und Gebrauchsfähigkeit.

Gebrauchsanweisung

a. Vorbereitung des Mörtels:

1. Geben Sie etwas Harz (Komponente B) in einen Behälter. Danach fügen Sie das Pigment hinzu und mischen es mit dem Harz, um eine gleichmässiges Farbergebniss zu erhalten.
2. Fügen Sie peu á peu Standard Aquaciment XL oder M (Komponente A) hinzu, wahren Sie das Produkt langsam mit einem Rührwerk vermischen.
3. Rühren Sie das Produkt mindestens 4 Minuten bis Sie eine gleichmässige und klumpenfreie Masse erhalten.

b. Mischung:

Der Mikrozemement Standard Aquaciment wird zubereitet, indem die Komponente A als Pulver (Standard Aquaciment XL zur Vorbereitung des Untergrunds und Standard Aquaciment M für die weiteren Schichten) mit der flüssigen Komponente B Standard Acricem gleichmäßig vermischt wird:

- 10 kg Standard Aquaciment XL – 2,50 liter Standard Acricem
- 10 kg Standard Aquaciment M – 3,00 liter Standard Acricem

Die Mischungsverhältnisse können gemäß der klimatischen Bedingungen abweichen

d. Verbrauch:

Verbrauch auf konsolidiertem Untergrund und bei guten Planimetriebedingungen:

Standard Aquacement XL (2 Schichten) 3,00 kg/m²

Standard Aquacement M (2 Schichten) 1,80 kg/m²

Dieser Verbrauch kann, abhängig vom Zustand der zu verkleideten Oberfläche, abweichen.

Technische Daten

Art:	Mikrozement zwei-Komponente
Aussehen:	Weißes Pulver
Gesteinskörnung Grösse:	M 0,2 mm XL 0,4
Kompressionswiderstand (EN 13892-2):	28 Tage: ≥ 30 N/mm ²
Biegungswiderstand (EN 13892-2):	28 Tage: ≥ 9 N/mm ²
Haftwiderstand (EN 13892-8):	28 Tage: $\geq 1,5$ N/mm ²
Rutschhemmung (EN-ENV-12633):	Klasse 2 oder 3 je nach Finish

Anwendung

1. Mit der Rolle eine Standard Acricem-Grundierung mit auf den Untergrund auftragen. Trocknen ist nicht nötig.
2. Die erste Schicht Standard Aquacement XL (ohne Pigmente) auftragen und 24 Stunden trocknen lassen. Die Trockenzeit hängt von den Witterungsbedingungen ab.
3. Eine zweite Schicht Standard Aquacement XL (mit Pigmenten) auftragen und die gleiche Zeit trocknen lassen wie die erste.
4. Zwei Schichten (pigmentiertes) Standard Aquacement M auftragen und 24 Stunden trocknen lassen auch zwischen die 2 Schichten.
5. Mit der Rolle zwei Schichten Presealer auf die gesamte Oberfläche auftragen und 5 Tage trocknen lassen.
6. Das Schwimmbecken füllen.

Jeglicher Wasserfluss muss in den Schritten 5 und 6 vermieden werden, dieser wäre am Ende im Schwimmbecken sichtbar. Deshalb stets überprüfen, dass der Wasserzufluss gut verschlossen ist, und die Anwendung bei Aussicht auf Regen abbrechen.

Für ein besseres Ergebnis kann zwischen den Schichten, je nach Härte des Materials, mit 40 oder 80 Korn Schleifpapier geschmögelt werden.

Es wird eine Gesamtdicke von 3-4 mm empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Zement.

- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden, sowie die Einatmung von Staub.
- Gummihandschuhe und Schutzbrillen benutzen.
- Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden.

Niedrige Temperaturen verlängern und hohe Temperaturen reduzieren die Verarbeitungszeit des Produkts, sowie die Trockenzeit.

Leere Behälter müssen nach den geltenden rechtlichen Regeln entsorgt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Instandhaltung

Die Erneuerung der obersten Schicht Presealer wird alle 1 bis 2 Jahre empfohlen. Alte Schicht abschmögeln und neue auftragen.

Die Produkte zur Wasserpflege dürfen nicht direkt in das Schwimmbecken gegeben werden, da weiße Flecken und Verfärbungen entstehen können, wenn sie auf den Boden sinken. Bei flüssigen und körnigen Produkten muss die entsprechende Dosis zunächst in einem Behälter mit Wasser aufgelöst und dann in die Skimmer gefüllt werden, von wo aus sie dann in das Schwimmbecken abgegeben werden.
Der pH-Wert des Wassers sollte zwischen 7,2 und 7,6 liegen.

Verpackung

Wird in 20 kg Eimern verpackt.

Werkzeug Pflege


Die Werkzeuge reinigt man mit Wasser sofort nach dem Gebrauch. Sobald das Material gehärtet ist, kann es nur mechanisch entfernt werden.

Verarbeitungszeit des Produkts

Die Verarbeitungszeit des Produkts oder Pot life beträgt 1 Stunde bei ca. 20°C. Wir empfehlen die Mischung abhängig von der Erfahrung des Fachmanns durchzuführen.

Lagerbedingungen

Die Mikrozememente Topciment müssen in der Originalverpackung gelagert werden, geschlossen und von Temperaturen über 30°C geschützt werden. Standard Acricem Harz muss bei einer Raumtemperatur von 10°C bis 30°C gelagert werden. Nach der Herstellung muss das Produkt innerhalb von 1 Jahr aufgebraucht werden.



topciment.com

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Juni 2019