



PreSealer®



PRESEALER® Pool-Versiegelung / Grundierung

Presealer® ist eine Versiegelung auf Wasserbasis für das Atlanttic-System, es schafft eine schützende- und Verfestigungsfolie.

Es wird auch als Grundierung in den Standard-Systemen verwendet, Unbegrenzt, Evolutionssysteme. Es verfestigt, dichtet ab und wirkt als Haftbrücke zwischen dem Mikrozemement und dem Lack.

Formuliert mit Acryl-Copolymeren in Emulsion, stabil in feuchter Umgebung.

Eigenschaften

- Verfestigt Mikrozemementbeschichtungen.
- Stabil in feuchter Umgebung.
- Beständig gegen die Alkalität von Mikrozemement.
- Große Anhaftung.
- Leicht zu verarbeiten.

Leistungen

- 2 Schichten: 0,12 l/m²

Technische Eigenschaften

- Emulsion auf Wasserbasis
- Milchige Flüssigkeit
- Feststoffe: 18 %.
- PH-Wert zwischen 7 und 8,5
- Viskosität 10-11 s (Ford Cup 4)
- Dichte bei 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Anwendungstemperatur von 5°C bis 35°C (95°F BIS 95°F)
- Trocken bei Berührung 20 Minuten

Anwendung

a. Als Schwimmbadversiegelung:

Vor dem Auftragen von Presealer® ist unbedingt zu prüfen, ob der Untergrund trocken und frei von Staub ist. Abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Belüftung des Arbeitsbereichs ist es erforderlich, mindestens 24 Stunden vor dem Auftragen der Grundierung auf den Mikrozemement.

Mit einer kurzflorigen Mikrofaserrolle in zwei Anstrichen auftragen, mit einem Abstand von 4 Stunden zwischen den Anstrichen.

Wenn die Versiegelung aufgetragen wird und es innerhalb von 7 Tagen regnet, führt dies zu Flecken auf der Versiegelung. Es muss getrocknet, geschliffen und neu lackiert

werden.

b. Als Grundierung für Wände und Böden:

Vor dem Auftragen von Presealer® ist unbedingt zu prüfen, ob der Untergrund trocken und staubfrei ist. Abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Belüftung Arbeitsraums ist es notwendig, mindestens 24 Stunden vor dem Auftragen der Grundierung auf den Mikrozemement. Es wird angewendet mit einer kurzflorigen Mikrofaserrolle in zwei Anstrichen, mit einem Abstand von 4 Stunden zwischen den Anstrichen.

Nach dem Auftragen von Presealer® muss die Oberfläche unbedingt mit mindestens zwei zusätzlichen Anstrichen eines unserer Topsealer WT-Lacke*, um die Chemikalien- und Abriebfestigkeit zu erhöhen.

*Topsealer WT One Coat, Topsealer WT Anti Slip, Topsealer WT Quick Dry, Topsealer WT Spray.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Bei Augenkontakt 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen.

Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen.

Nicht verschlucken. Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Es wird empfohlen, die folgenden Maßnahmen zu beachten:

- Gute Belüftung.
- Schutzbrille zum Schutz vor Spritzern.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Um ein Austrocknen oder Eindicken des Produkts zu verhindern, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch.

Dieses Produkt ist unter normalen Handhabungsbedingungen nicht giftig, gefährlich oder entflammbar. Dieses Produkt enthält keine schädlichen Substanzen, die nach den geltenden Vorschriften zusätzliche Maßnahmen erfordern würden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Verpackung

Es wird in 5-Liter-Behältern geliefert.

Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife gewaschen.

Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte im verschlossenen Originalbehälter und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr ab Herstellungsdatum bei ordnungsgemäßer Konservierung.



Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Juni 2021