



# TOPSEALER WT (A+B)

Quick Dry

Topsealer WT A Quick Dry ist eine Polyurethan-Bikomponente und leicht alkalisch. Perfekt für den Schutz von Mikrozement.

Das System enthält Polyole auf Wasserbasis und einen aliphatischen Katalysator.



## Eigenschaften

- Schnelles Trocknen und einfache Anwendung.
- Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen chemische Schadstoffe, Ammoniak, Wasser, Öl, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Fensterreiniger usw. Empfindlich gegen Aceton und Essig (ab 1 Stunde), Lauge (1 Stunde), Wein (1 Stunde).
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Kratzer.
- Wird bei Sonneneinstrahlung nicht gelb.

## Die Mischung

Der Inhalt der Komponente A muss sehr gut verrührt werden (vor Gebrauch schütteln), und beide Komponenten müssen durch mechanisches Schütteln im Verhältnis von 10 % untermischt werden. Wird die Mischung korrekt durchgeführt, vermeiden wir das Auftreten von ungleichmäßigem Glanz. 5 Teile (in kg) des Topsealer WT A auf 0,5 des Katalysatoren Topsealer WT B.

Die Verpackung beider Komponenten berücksichtigt das Mischungsverhältnis und vereinfacht so seine Vorbereitung.

## Leistungsfähigkeit

2 Schichten: 0,12 l/m<sup>2</sup>

## Technische Eigenschaften

- Farbe: farblos (als trockener Film)
- Aussehen: satiniert, matt oder glänzend
- König-Härteskala: 7 Tage Aushärtung, 70 Sekunden

## Komponente A

- Polyol in Wasser
- Feste Teile: 15-16 %
- Dichte: 1,028 g/ml
- Viskosität: 14-15" bei 23°C CF-4
- PH: 7-9

## Komponente B

---

- Aliphatisches Polysocyanat
- Feste Teile: 100 %
- Flammpunkt: 27°C
- Dichte bei 25°C: 1,045 - 1,055 g/ml

## Anwendung

---

Vor der Versiegelung mit Topsealer WT A Quick Dry wird die Anwendung der Grundierung Presealer empfohlen. Das Polyurethan kann erst 24 Stunden nach der Grundierung aufgetragen werden.

Das Produkt darf nicht bei Temperaturen unter 15°C angewendet werden. Die Verwendung bei Temperaturen von 18°C bis 24°C wird empfohlen.

Es kann mit einer Pistole oder mit einer Mikrofaserröller in zwei Schichten aufgetragen werden. Die zweite Schicht wird nach 4 Stunden aufgetragen (niedrige Temperaturen und/oder Feuchtigkeit verzögern den Trockenvorgang). Die erste Schicht wird mit Körnung 400 geschliffen, die zweite Schicht muss nicht geschliffen werden.

Wird sie auf altem Lack angewendet, muss die Oberfläche gut abgeschliffen sein und Reste von Flecken, Fett, Staub usw. müssen entfernt werden.

## Hinweise

---

- Vor der Befeuchtung muss die PU-Lösung mindestens 48 Stunden trocknen.
- Die Polyurethane erreichen ihre kompletten chemischen Eigenschaften erst nach einer Woche.
- Vor dem Ablauf einer Woche weder Reinigungsmittel verwenden noch abdecken.
- Mit einem feuchten Tuch und ph-neutraler Seife reinigen, um das Leben des Dichtungsmittels zu verlängern. Wir raten von der Verwendung von Laugen, Aceton und Salzsäure ab.

## Vorsichtsmaßnahmen

---

Wir empfehlen folgendes zu beachten:

- Gute Durchlüftung.
- Schutzbrille tragen.
- Plastikhandschuhe tragen.

Bei Augenkontakt sofort und 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Nicht einnehmen. Bei Einnahme nicht Erbrechen und sofort einen Arzt aufsuchen. Nicht in Wasser auflösen.

Leere Behälter müssen nach den geltenden rechtlichen Regeln entsorgt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Verpackung

---

Wird in 5+0,5 Liter Kübel verpackt.

## Reinigung der Werkzeuge

---

Die Werkzeuge reinigt man mit Wasser sofort nach dem Gebrauch.

## Verarbeitungszeit des Produkts

---

Die Verarbeitungszeit des Produkts oder Pot life beträgt 30 Minuten bei 20°C.

## Lagerbedingungen

---

Topsealer WT Quick Dry muss in der Originalverpackung gelagert werden, verschlossen und vor extremen Temperaturen geschützt werden. Temperatur zwischen 10°C und 30°C. an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort, fernab von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht. Innerhalb von 1 Jahr nach der Herstellung aufbrauchen.



Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als diejenigen, die angegeben wurden ohne zuvor eine schriftliche Anweisung über den Gebrauch zu haben. Es ist immer Verantwortung des Benutzers die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Gesetzen festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Aktualisiert: Oktober 2016