



# PRIMACEM®



## PRIMACEM® JOINT Masilla de relleno y alisado

**PRIMACEM® JOINT es una masilla de relleno y alisado en pasta para aplicación manual en interior y exterior. El producto es idóneo para rellenar las juntas de azulejos y gresites en cocinas y cuartos de baño. Presenta una excelente adherencia, lijable y con un secado rápido.**

**Según el grosor de su junta (0-2, 2-5, 5-10 mm) se deberá seleccionar la que más se adecue a su obra.**

### Propiedades

- Alta adherencia sobre azulejos y cerámica. Puede aplicarse sobre: yeso, pladur, hormigón, hormigón celular, ladrillos, piedra, morteros, superficies pintadas, etc.
- Para adecuarnos al grosor de junta se ofrece para: 0 - 2 mm, 2 - 5 mm, 5 - 10 mm.
- Resistente al agua y a la humedad ambiente.
- Ideal para el microcemento listo al uso, Efecto Quartz.

### Rendimiento

- Consumo como alisado:
- 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm aprox.
- Aplicado sobre juntas de azulejo:
- 8 - 10 g/m<sup>2</sup>/mm aprox.

### Datos técnicos

- Color: Blanco crema
- Aspecto: Pasta o masilla
- Densidad: 1,80 g/cm<sup>3</sup>
- Codificación (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0
- Clasificación (NFT 36-005): Familia IV-4b
- Secado al tacto (23°C): 2 - 4 h
- Secado completo (23°C): 12 - 24 h
- Lijado/pintado: Después de seco

### Características

- Resina de poliuretano para interior/exterior y áridos seleccionados
- Base agua
- Sólidos: 88 ± 2%

## Preparación del soporte

Remover el contenido antes de usar.  
Material para la aplicación: espátula de emplastecer o llana.

## Aplicación

Antes de aplicar PRIMACEM® JOINT, será imprescindible comprobar que el soporte esté seco, libre de polvo, cal y suciedad.

- En función de las condiciones ambientales y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir entre 12 - 24 horas antes de aplicar el microcemento Topciment®.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni superiores 35°C, ni con humedades de más del 80%.
- No aplicar sobre superficies calefactadas ni a pleno sol.
- No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

## Precauciones especiales

Producto no inflamable. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese, cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

Se presenta en envases de 1 y 3 Kg.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

## Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Agosto 2021