



# TOPSEALER DSV



El Sellador Topsealer DSV de Topciment® es un poliuretano acrílico de dos componentes (A+B) al disolvente. El producto es idóneo para la protección del microcemento en interiores y exteriores. Disponible en Mate, Satinado o Brillo.

## Propiedades

- Alta resistencia a la abrasión y al scratch.
- Alta resistencia al agua y a los agentes de limpieza domésticos.
- Inalterable a la luz ultravioleta (no amarillea).
- Potencia notablemente el color de los revestimientos de microcemento.

## Mezcla

Remover los envases antes de usar. A continuación, mezclar los 2 componentes mediante agitación mecánica en la proporción 50 %. Realizando la mezcla correctamente evitaremos la aparición de cráteres o diferencias de brillo debido a una deficiente dispersión.  
2 partes (en kg) de Topsealer DSV A por 1 de catalizador Topsealer DSV B.

La presentación de ambos componentes respeta las proporciones de la mezcla para facilitar su preparación.

## Rendimientos

- Aplicado sobre:
- Microfino - 0,17 l/m<sup>2</sup>
  - Microdeck - 0,20 l/m<sup>2</sup>
  - Microstone - 0,25l/m<sup>2</sup>

## Datos técnicos

- Color: incoloro(en película seca).
- Aspecto: satinado, mate o brillo.
- Dureza König: (14 días de curado: 120 segundos).

## Características del Componente A

- Resinas acrílicas hidroxiladas.
- Sólidos: 40 %

## Características del Componente B

- Isocianato alifático.
- Disolventes: Ésteres, Cetonas y Aromáticos.
- Sólidos: 39 %.

## Aplicación

---

Antes de aplicar el Sellador Topsealer DSV será imprescindible comprobar que el soporte esté seco y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir entre 24 y 48 horas antes de aplicar el poliuretano sobre el microcemento.

- Aplicar la mezcla con pistola o rodillo de velour de pelo corto.
  - La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales entre 10°C y 30°C.
  - Antes de aplicar la segunda mano recomendamos lijar ligeramente la primera mano con lija de grano 400.
  - Esperar entre 8 horas y no más de 2 días antes de aplicar la segunda mano. Si se aplica sobre barniz viejo, lijar bien la superficie y eliminar restos de manchas, grasas, polvo, etc.
- Comprobar la adherencia en una esquina o zona oculta antes de proceder al barnizado total.

## Precauciones especiales

---

Producto fácilmente inflamable. Irrita los ojos y la piel, la exposición prolongada puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel. Nocivo por inhalación, la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y mareo.

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

---

Se presenta en envases de 4+2 litros.

## Limpieza de herramientas

---

Las herramientas se lavan con disolvente, inmediatamente después de su uso.

## Tiempo de vida del producto

---

El tiempo de vida de la mezcla (componente A + componente B) es de 1 hora a unos 20°C.

## Condiciones de almacenamiento

---

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 6 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2017