

ARCOCEM

Pintura de BRONCE



Arcocem Pintura de Bronce is een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes brons waardoor de verwerking zorgt voor een natuurlijke brons effect. Probeer het produkt altijd uit op een klein stuk voor volledige toepassing.

Omschrijving

- Van toepassing op elke ondergrond: microcement, beton, steen, keramiek, gipskarton, gips, glas, papier en metalen.
- Goede hechting aan de ondergrond. In weinig absorberende gebieden raden we aan eerst gebruik te maken van onze hechting promotor Primacem Plus.
- Te verwerken met spaan, kwast, spons, roller of spuit.
- Produkt klaar voor gebruik, niet verdunnen met water.

Rendement

Het rendement is afhankelijk van soort ondergrond en wijze van verwerken. Indien met behulp van de spaan is het rendement het volgende: 0.15 L/m²

Toepassing

Afhankelijk van het gewenste eindresultaat, Arcocem Pintura de Bronce aanbrengen middels een van de twee aangegeven methodes:

- Natuurlijk brons effect:**
Een laag Arcocem Pintura de Bronce aanbrengen. Als deze droog is licht schuren met schuurpapier korrel 400 totdat de gewenste glans is verkregen. Met een vochtige doek de losse deeltjes verwijderen en sealen.
- Patina effect/Oxidatie effect:**
Twee lagen Arcocem Pintura de Bronce aanbrengen, met 4 uur droogtijd tussen de twee lagen. Na 24 uur schuren met schuurpapier korrel 120, om de bronsdeeltjes bloot te leggen en om de oxidatie te vergemakkelijken. Om een versnelde oxidatie te verkrijgen wordt het stof niet verwijderd. Daarna de eerste laag Arcocem Agente Oxidante gelijkmatig aanbrengen over het gehele oppervlak, breng niet te veel aan om loslaten te vermijden. Laat 2 tot 3 uur inwerken om vervolgens presealer aan te brengen. In het geval dat u het roesteffect wil accentueren en er 2 tot 3 uur voorbij zijn gegaan, breng een tweede laag met Arcocem Agente oxidante aan op de gewenste plekken. Laat 2 tot 3 uur inwerken voordat u presealer aanbrengt.

Opmerking: Niet Arcocem Pintura de Bronce toepassen buitenshuis in geval regen is voorspeld.

c. Sealen:

Een laag presealer opbrengen ter bescherming van het produkt en het stoppen van de oxidatie. Na 4 uur eerste laag Topsealer WT opbrengen, na 8 uur tweede laag Topsealer WT opbrengen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Niet inslikken. In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet verdunnen met water.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
- Rubberen handschoenen

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het produkt moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10 graden C en 30 graden C., in een droge omgeving en goed geventileerd, ver van warmtebronnen en direct zonlicht . Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



TT TOPCIMENT

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017