

ARCOCEM

Oxide HIERRO



Arcocem Oxide Hierro is een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes ijzer waardoor de verwerking zorgt voor een natuurlijk ijzer effect met twee verschillende texturen/afwerkingen.

- Arcocem Oxide Hierro 004: fijne textuur.
- Arcocem Oxide Hierro 030: groffe textuur.

Probeer het product altijd uit op een klein stuk voor volledige toepassing.

Omschrijving

- Van toepassing op elke ondergrond: microcement, beton, steen, keramiek, gipskarton, gips, glas, papier en metalen
- Goede hechting aan de ondergrond. In weinig absorberende oppervlakken raden we aan onze hechtende promotor Primacem Plus te gebruiken.
- Te verwerken met spaan, kwast, spons, roller of spuit.
- Product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water.

Rendement

Het rendement is afhankelijk van soort ondergrond en wijze van verwerken. Indien met behulp van de spaan is het rendement het volgende: 0.15 L/m²

Toepassing

Afhankelijk van het gewenste effect, Arcocem Oxide Hierro toepassen aan de hand van een van de twee technieken:

- Natuurlijk ijzereffect:**
Een laag Arcocem Oxide Hierro aanbrengen en, eenmaal droog, voorzichtig schuren met schuurpapier 400 totdat de gewenste glans is bereikt. Ten slotte met een doek restdeeltjes verwijderen en vervolgens sealen.
- Effect pátina:**
Twee lagen Arcocem Oxide Hierro aanbrengen, met 4 uur ertussen. Na 24 uur, schuren met korrel 120, om de ijzerdeeltjes bloot te leggen en vervolgens de oxidatie te vergemakkelijken.
Voor een versnelde oxidatie wordt het stof niet verwijderd. Vervolgens de eerste laag Arcocem Agente Oxidante gelijkmatig over het oppervlak aanbrengen, niet te veel laden om betere hechting te krijgen. Laat inwerken gedurende 2-3 uur en doorgaan met sealen. In het geval dat men het roesteffect wil accentueren en er 2-3 uur voorbij zijn gegaan, een tweede laag met Arcocem Agente Oxidante opbrengen op de gewenste plekken. Opnieuw 2-3 uur laten inwerken om vervolgens te sealen.

Opgelet: Geen Arcocem Oxide Hierro opbrengen buitenshuis in geval van regen.

c. Sealen:

Een laag presealer aanbrengen om het product te beschermen en de oxidatie te stoppen. Na 4 uur sealen met 2 lagen Topsealer WT, met 12 uur tussen de lagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Niet inslikken. In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
- Rubberen handschoenen

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving. Sluit het deksel na gebruik om uitdrogen te voorkomen.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Arcocem Oxide Hierro moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden tussen 10°C en 30°C, in een droge omgeving en goed geventileerd, ver van warmte bronnen en direct zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.

Oxide Hierro: Groffe textuur



Oxide Hierro: Fijne textuur



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017