

TOPSEALER DSV



De sealer Topsealer DSV van Topciment® is een twee componenten (A+B) polyurethaan op basis van oplosmiddelen. Het is een ideaal product voor het beschermen van microcement zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar in mat, satijn en glanzend.

Omschrijving

- Hoge weerstand tegen slijtage en krassen.
- Hoge weerstand tegen water en huishoudelijke reinigingsmiddelen.
- Geen verkleuring (vergeling) door ultraviolet licht.
- Versterkt zichtbaar de kleur van het microcement.

Mengen

Het is zeer belangrijk dat de verharder van Topsealer DSV (component B) vermengd wordt met component A door mechanische agitatie. Dit om te verzekeren dat het goed gemengd is om de weergave van kraters of verschillen in helderheid te voorkomen als gevolg van een slechte dispersie. Verharder DSV B a 50% (2 delen A component met 1 deel B component)

De presentatie van beide componenten neemt de verhoudingen in acht van het mengsel ter vergemakkelijking van de voorbereiding.

Rendement

- Aangebracht op:
- Microfino - 0,17 l/m²
 - Microdeck - 0,20 l/m²
 - Microstone - 0,25l/m²

Technische data

- Kleur: kleurloos(eenmaal droog).
- Uitvoering: zijdeglans, mat of glanzend.
- Konig hardheid: (14 dagen: 120 seconden).

Eigenschappen Component A

- Gehydroxyleerd kunsthars
- Solide: 40%

Eigenschappen Component B

- Alifatische isocyanaat
- Oplosmiddelen: esters, ketonen en aromaten.
- Solide 39%

Toepassing

Voor het aanbrengen van Topsealer DSV controleren dat het oppervlak droog is en stofvrij. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ventilatie van de werkruimte moet het microcement minimaal 24 tot 48 uur drogen voor het aanbrengen van deze sealer op het microcement.

- Breng het mengsel met pistool of korthaar velours roller aan.
 - Aanbrengen bij temperaturen tussen de 10°C en 30°C.
 - Voor het aanbrengen van de tweede laag adviseren wij de eerste laag licht te schuren met korrel 400.
 - Minimaal 8 uur en maximaal 2 dagen wachten voor het aanbrengen van de tweede laag. Indien men aanbrengt over een oude laag vernis, het oppervlak goed schuren en resten van vuil, vet, stof etc. verwijderen.
- De kleefkracht controleren op een klein of onzichtbaar stuk alvorens alles af te lakken.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Zeer licht ontvlambaar product. Kan oog en huid irritatie veroorzaken.

Langdurige blootstelling kan uitdroging of een gebarsten huid veroorzaken. Inademing van dampen kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

In geval van contact met de ogen goed uitspoelen met schoon, fris water gedurende 15 minuten met oplichten van oogleden en een arts raadplegen.. In geval van contact met de huid wassen met water en zeep..

Nooit oplosmiddelen of verdunners gebruiken. . In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

De volgende algemene maatregelen worden aanbevolen:

- Een goede ventilatie.
- Gebruik maken absorberend chemische masker
- Gebruik maken van veiligheidsbril.
- Rubber handschoenen

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten... Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

Verkrijgbaar in blikken van 4+2L.

Reinigen van gereedschappen

Gereedschap direct na gebruik reinigen met oplosmiddel.

Pot-life

Pot-life (polyurethaan + katalysator.) is 1 uur bij ongeveer 20°C.

Opslagcondities en houdbaarheid

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017