

# PRIMASEM

## Связывающий слой



Грунтовка с эффектом “tacking”, предназначена для создания связывающего слоя между старыми слоями из бетона и новыми слоями из микроцемента.

### Свойства

- Нанести в один слой с помощью кисти или валика из микроволокна
- Щелочестойкий
- Обладает укрепляющими свойствами
- Отличная адгезия на разного рода поверхностях
- Низкая чувствительность к воде.
- На водной основе, не горючий.
- Не содержит пластификаторов, растворителей, аммиака и эмульгаторов.
- Продукт поставляется готовым к использованию.

### Расход

Primасем (1 слой) – 0,10 л/м<sup>2</sup>

### Технические данные

- Водная дисперсия сополимера
- Молокообразная жидкость
- Твердые частицы: 36,5 %
- PH между 8 и 9
- Использовать при температуре от 5°C до 35°C
- Сухость на ощупь: постоянный “tack”
- Минимальная температура для формирования пленки: 4°C
- Удельный вес при 20 ° C: 1,04 г / мл
- Клейкость Brookfield RVT при 20°C (3/20 rpm): 1.700 – 2.200 mPa·s
- Эмульгаторная система: не ионная
- Внешний вид пленки: высокая пластичность
- Перекраска: до 15 дней после применения
- Устойчивость к морозу: очень хорошая
- Устойчивость при использовании для наружных работ: алифатическая
- Устойчивость в зонах с повышенным транзитом: нулевая
- Адгезия: чистые и сухие пористые поверхности
- Эффект: бесцветный блеск
- Максимальная толщина: 60 μm

## Нанесение

---

- Рабочая поверхность должна быть обезжиренной, сухой, чистой, и без пыли. Primaset наносится в один слой с помощью кисти или валика из микроволокна
- Перед применением тщательно перемешать
  - Применять при температуре от 5 ° C до 35 ° C
  - Поверхность должна быть свободна от пыли, жира и влаги.
  - Дайте высохнуть, пока продукт не станет прозрачным
  - Никогда не наносить слои толщиной более 1 см

## Специальные меры предосторожности

---

При попадании в глаза, промыть чистой водой в течении 15 минут. При контакте с кожей, промойте загрязненный участок водой с мылом. Не принимать внутрь. В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошая вентиляция.
- Очки для предотвращения попадания брызг.
- Резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Хорошо закрывайте крышку после каждого использования продукта, в противном случае он может высохнуть. Данный продукт не является токсичным, опасным или воспламеняются при нормальных условиях эксплуатации. По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется. Держите продукт в недоступном для детей месте.

## Тип упаковки

---

Транспортируется в упаковке 5 л. и 25 л.

## Очистка инструментов

---

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

## Условия хранения

---

Primaset следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2017