



EVOLUTION

MICROBASE

EVOLUTION MICROBASE

Béton ciré de préparation



Evolution Microbase est un béton ciré monocomposant en poudre, élaboré pour la préparation de la base et support avant l'application du béton ciré de finition Microdeck et Microfino. Microbase est formulé pour être appliqué comme revêtement continu de faible épaisseur pour murs et sols. Le béton ciré Topciment® s'applique à l'aide d'une taloche à plusieurs couches pour obtenir des effets divers. Faisant partie d'un système d'application, le support doit être préparé avec Microbase et les produits recommandés par Topciment®.

Formulé par des agglomérants hydrauliques sélectionnés, de résines synthétiques et d'additifs spécifiques, Microbase doit être mélangé avec de l'eau et les pigments en respectant les proportions indiquées par cette fiche technique pour garantir les propriétés et surtout la formule du revêtement du fabricant.

Une fois bien mélangé (pétri), il nous permet de créer un revêtement de faible épaisseur de 1 à 3 mm, d'une grande résistance mécanique et une forte adhérence à n'importe quelle surface: béton, mortiers cimenteux, céramique, MDF (panneau de fibres à densité moyenne), plâtre, et des plaques de plâtre.

Propriétés

- Revêtement continu sans fissures (respecter les joints de dilatation structurels).
- Applicable sur presque tous les types de support : béton, ciment, céramique, plâtre, plaque de plâtre, etc.
- Excellente maniabilité.
- Large gamme de couleurs et finitions.
- Finition: mate, satinée et brillante.
- Haute adhérence au support.

Mode d'emploi

a. Couches de préparation:

En fonction du type de support d'application, appliquer une ou deux couches de Microbase à l'aide d'une taloche métallique. Pour le sol, il faut toujours recouvrir avec deux couches et un filet de fibre Builtex très flexible. Laisser sécher la première couche avant d'appliquer la deuxième et appliquer un léger ponçage à l'aide d'une ponceuse à l'air orbitale et papier de verre de grain 40 pour éliminer les imperfections.

b. Couches de finition:

L'application peut se terminer avec une troisième couche de Microbase en employant la technique "frais sur frais". Pour les sols il est possible d'appliquer Microdeck en deux couches. Le béton ciré de finition Microfino sera d'un usage exclusif pour les murs et les surfaces non praticables.

"Frais sur frais"

Microbase peut être travaillé avec la technique "frais sur frais", en appliquant la couche suivante dès que la première cesse de se coller aux doigts en la touchant. La première couche de Microbase appliquée avec cette technique ne doit pas être poncée. Les bavures et les bosses qui peuvent rester seront éliminées par une spatule d'appui,

en décapitant le matériel saillant. Appliquer la troisième couche en travaillant sur un panneau de polystyrène expansé. Réaliser un léger ponçage avec une ponceuse à l'air orbitale ou avec un gant de ponçage et papiers de verre de grain 40 pour éliminer les imperfections dès que le matériel soit sec (sa tonalité devient plus claire).

Ne pas appliquer de couches de plus de 1 mm d'épaisseur, en ce qui concerne le béton ciré: Microbase, Microdeck et Microfino. L'épaisseur totale recommandée est entre 1 et 3 mm.

c. Scellement:

Les bétons cirés Topciment® doivent être scellés une fois durcis, entre 24 et 48 heures. Jamais avant que le revêtement n'ait atteint une humidité inférieure à 5 %, mesurée avec instruments spécifiques. Le béton ciré Topciment® peut être scellé en appliquant un bouche-pores Presealer et le vernis à l'eau Topsealer WT ou le vernis Topsealer DSV (au solvant). Nous conseillons de suivre scrupuleusement le mode d'application des fiches techniques.

Rendement

Les performances dépendent du substrat à revêtir. Dans une application standard, les performances sont les suivantes:

- Evoltion Microbase L (2 Couches): 2,20 kg/m²
- Evoltion Microbase XL (2 Couches): 2,20 kg/m²
- Evoltion Microbase XXL (2 Couches): 2,20 kg/m²

Caractéristiques techniques

- Genre: Béton Ciré monocomposant
- Aspect: Poudre blanche
- Taille maximale des granulats:
L: 0,3 mm / XL: 0,4 mm / XXL: 0,6 mm
- Densité apparente:
En poudre: 1175 ± 50 kg/m³
En pâte: 1545 ± 50 kg/m³
Durci: 1470 ± 50 kg/m³ (28 jours)
- Résistance à la compression (EN 13892-2): ≥ 42 N/mm² (28 jours)
- Résistance à la flexion (EN 13892-2): ≥ 11,9 N/mm² (28 jours)
- Résistance à l'adhérence (EN 13892-8): ≥ 1,99 N/mm² (28 jours)
- Réaction au feu (EN 13501-1): (EN 13501-1): BFL s1

Application

a. Couches de préparation:

En fonction du type du support d'application, appliquer une ou deux couches de Microbase à l'aide d'une taloche métallique. Pour le sol, il faut toujours recouvrir avec deux couches et un filet de fibre Builtex très flexible. Laisser sécher la première couche avant d'appliquer la deuxième et appliquer un léger ponçage à l'aide d'une ponceuse à l'air orbitale et papier de verre de grain 40 pour éliminer les imperfections.

b. Couches de finition:

L'application peut se terminer avec une troisième couche de Microbase en employant la technique "frais sur frais". Pour les sols il est possible d'appliquer Microdeck en deux couches. Le béton ciré de finition Microfino sera d'un usage exclusif pour les murs et les surfaces non praticables.

"Frais sur frais"

Microbase peut être travaillé avec la technique "frais sur frais", en appliquant la couche suivante dès que la première cesse de se coller aux doigts en la touchant. La première couche de Microbase appliquée avec cette technique ne doit pas être poncée. Les bavures et les bosses qui peuvent rester seront éliminées par une spatule d'appui, en décapitant le matériel saillant. Appliquer la troisième couche en travaillant sur un panneau de polystyrène expansé. Réaliser un léger ponçage avec une ponceuse à l'air orbitale ou avec un gant de ponçage et papiers de verre de grain 40 pour éliminer les imperfections dès que le matériel soit sec (sa tonalité devient plus claire).

Ne pas appliquer de couches de plus de 1 mm d'épaisseur, en ce qui concerne le béton ciré: Microbase, Microdeck et Microfino. L'épaisseur totale recommandée est entre 1 et 3 mm.

c. Scellement:

Les bétons cirés Topciment® doivent être scellés une fois durcis, entre 24 et 48 heures. Jamais avant que le revêtement n'ait atteint une humidité inférieure à 5 %, mesurée avec instruments spécifiques. Le béton ciré Topciment® peut être scellé en appliquant un bouche-pores Presealer et le vernis à l'eau Topsealer WT ou le vernis Topsealer DSV (au solvant). Nous conseillons de suivre scrupuleusement le mode d'application des fiches techniques.

Précautions spéciales

Ce produit contient du ciment.

- Éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que son inhalation.
- Utiliser des gants de caoutchouc et des lunettes protectrices.
- Ne pas appliquer le produit à une température ambiante inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.

Les faibles températures rallongent et les hautes réduisent sensiblement le temps de vie du produit et du séchage.

Les emballages vides doivent être éliminés conformément à la réglementation légale en vigueur. Maintenir hors de la portée des enfants.

Présentation

Il se présente dans des compositions formées par des seaux de 18 kg.

Nettoyage des outils

Les outils doivent être lavés avec de l'eau immédiatement après son usage. Une fois le matériel a durci il ne pourra pas être éliminé que par des moyens mécaniques.

Durée de vie du produit

Le temps de vie ou Pot life est de 1 heure à 20°C. Nous recommandons: le pétrissage doit être réalisé conformément à l'expérience de l'opérateur.

Stockage

Il doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé, à l'abri de l'extérieur (températures entre 10°C et 30°C.), dans un endroit sec et bien aéré, éloigné de la chaleur et de la lumière solaire directe. Le temps d'utilisation est de 24 mois depuis sa date de fabrication, conservé convenablement.



Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des instructions par écrit, de son usage. L'usage du produit et l'application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de l'utilisateur. Il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu'à l'apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage.

Dernière mise à jour: Décembre 2022