



SEALCEM®



SEALCEM® WT AC70 Barniz al agua

SEALCEM® WT AC70 de Topciment® es un barniz base agua para pavimentos decorativos e industriales de hormigón impreso o microcemento. Crea una película protectora que mejora el curado. Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores.

Propiedades

- Especialmente recomendado para proteger superficies cementosas como calzadas, carriles peatonales, suelos de garajes, pavimentos decorativos de impreso o microcemento o suelos de hormigón.
- Alta transparencia y resistencia a la intemperie.
- Buena resistencia a la abrasión y a los ciclos frío-calor.
- Buena resistencia al agua y a la humedad.
- Potencia notablemente el color de los revestimientos de impreso y hormigón manteniendo la textura original.
- Buena resistencia a la alcalinidad y eflorescencias.

Preparación

Producto al agua, no requiere dilución. Listo al uso.

Rendimiento

Aplicado sobre hormigón impreso:

- 8 - 10 m²/L

Datos técnicos

- Apariencia: Transparente
- Densidad: 1,02 ± 0,01g/cm³
- Viscosidad dinámica (L2 a 250 rpm): 16 ± 1 mPa·s
- Viscosidad estática (L1 a 20 rpm): 9 ± 1 mPa·s
- Viscosidad en Copa Ford 4 mm: 16 ± 1s
- Temperatura de aplicación: >5°C
- Secado al tacto: 1 - 2h
- Repintado: 2 - 4h
- Secado: 24 - 48h

Características

- Dispersión acuosa de copolímeros de ésteres estireno-acrílicos.
- Sólidos: 25 ± 1%

Aplicación

Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando esta esté exenta de humedades, aplicar SEALCEM® WT AC70 mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor o charcos.

La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales y del soporte entre 5°C y 30°C, sin viento excesivo.

En ciertas condiciones puede presentar un amarilleamiento con el tiempo, por lo que no se recomienda para superficies blancas o de tono claro.

Precauciones especiales

Producto no inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Se presenta en envases de 25 litros.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Octubre 2022