



TopSealer® WT

Topsealer® WT Pool

Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody do basenów.



Topsealer® WT Pool to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody do systemu Atlanttic, który tworzy warstwę ochronną i konsolidującą.

Topsealer® WT Pool jest formułowany na bazie kopolimerów akrylowych w emulsji, stabilnych w wilgotnym środowisku.

Właściwości

- Poprawia odporność mechaniczną i chemiczną.
- Stabilny w wilgotnym środowisku.
- Odporność na alkaliczność mikrocementu.
- Wysoka przyczepność
- Łatwa aplikacja
- Niska absorpcja wody.
- Na bazie wody, niepalny.
- Przepuszczalność pary wodnej.

Plony

1 warstwa: 0,06 l/m²

SDane techniczne

Typ	Emulsja na bazie wody
Aspekt	Mleczny płyn
Solidny	14%
PH	Między 6,5 a 7,5
Lepkość (Ford Cup 4)	10-11 sekund
Temperatura aplikacji	Od 5°C do 35°C
Suszenie dotykowe	20 minut

(*) Zależy od temperatury i wilgotności.

Aplikacja

Przed nałożeniem Topsealer® WT Pool należy sprawdzić, czy podłoże jest suche i wolne od pyłu. W zależności od warunków klimatycznych i wentylacji miejsca pracy, konieczne jest odczekanie co najmniej 24 godzin przed nałożeniem podkładu na mikrocement.

Nałożyć tylko jedną warstwę za pomocą wałka z mikrofibry o krótkim włosiu.

Jeśli uszczelniacz zostanie nałożony, a w ciągu 7 dni spadnie deszcz, nastąpi zabarwienie uszczelniacza. Należy go wysuszyć, przeszlifować i ponownie pokryć powłoką.

Próżnice między poszczególnymi częściami ciała

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanych na etykiecie pojemnika. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z wymogami prawnymi.

Aby zapobiec wysychaniu produktu, należy zamykać pokrywkę po każdym użyciu.

Prezentacja

Dostępny jest w 5-litrowych pojemnikach.

Ochrona Instrumentów

Narzędzia należy myć wodą z mydłem natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i chroniony przed warunkami atmosferycznymi w temperaturze od 10°C do 25°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania.



Produkt nie może być używany w żaden inny sposób niż zawarty w deklaracji produktu konsumenckiego, chyba że wcześniej złożono deklarację produktu konsumenckiego. Das Produkt darf nicht für andere als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Aufnahmen verwendet werden, ohne dass zuvor eine Gebrauchsanweisung erhalten wurde. Die Sicherheitsdatenblätter des Produkts sind für Fachleute erhältlich. Pierwsze wydanie: maj 2024 r