topciment.com

PreSealer

PRESEALER
Primaire

PreSealer est un vernis acrylique à base d'eau utilisé comme primaire pour les systèmes Sttandard, Natture et Evoluttion. Il consolide, imperméabilise et agit comme un pont d'adhérence entre le béton ciré et le vernis.

Formulé avec des copolymères acryliques en émulsion, stable en milieu humide.

Propriétés

- Consolide les revêtements en béton ciré
- Stable dans un environnement humide.
- Résistant à l'alcalinité du béton ciré.
- Grande adhérence.
- Facile à appliquer

Rendement

2 couches: 0,12 l/m^2

Données techniques

- Emulsion à base d'eau
- Liquide laiteux
- Matières solides : 18 %.
- PH entre 7 et 8,5
- Viscosité 10-11 s (Ford Cup 4)
- Densité à 20ºC : 1 ± 0,01 g/ml
- Température d'application de 5ºC à
- 35ºC (95ºF À 95ºF)
- Sec au toucher 20 minutes

Application

Avant d'appliquer le Presealer, il est essentiel de vérifier que le support est sec et exempt de poussière. En fonction des conditions climatiques et de l'aération de l'installation, le système d'évacuation des eaux usées peut être utilisé. En fonction des conditions climatiques et de la ventilation de l'espace de travail, il est nécessaire de prévoir un délai d'au moins 24 heures avant d'appliquer le primaire sur le béton ciré et appliqué au moyen d'un rouleau en microfibre à poils courts en deux couches, avec un intervalle de 4 heures entre elles.

Après l'application du Presealer, il est essentiel de protéger la surface avec au moins deux couches supplémentaires de l'un de nos produits de la gamme avec au moins deux couches supplémentaires d'un de nos vernis TopSealer WT* pour augmenter la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion du revêtement.

*TopSealer WT One Coat, TopSealer WT Dragon, TopSealer WT Anti Slip, TopSealer WT Quick Dry, TopSealer WT All in One y TopSealer WT Spray.

Précautions particulières

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin.

Les mesures suivantes sont recommandées :

- Bonne ventilation.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche ou ne s'épaississe, fermer le couvercle après chaque utilisation. Ce produit est non toxique, non dangereux et non inflammable dans des conditions normales de manipulation.

Ce produit ne contient aucune substance nocive qui nécessiterait, selon la réglementation en vigueur, des mesures d'étiquetage supplémentaires.

Tenir hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du produit.

Présentation

Il est livré en conteneurs de 5 litres

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l'eau et au savon immédiatement après leur utilisation.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries, à des températures comprises entre 10ºC et 30ºC, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si le produit est stocké correctement.

topciment.com

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées, sans avoir reçu au préalable des instructions écrites sur sa manipulation. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux exigences législatives. Les fiches de données de sécurité du produit sont à la disposition des professionnels.

Dernière édition: Juin 2022