



PRIMACEM®



PRIMACEM® JOINT

Stucco riempitivo e lisciante

PRIMACEM® JOINT è uno stucco riempitivo e lisciante in pasta per applicazione manuale all'interno e all'esterno. Il prodotto è ideale per riempire le fughe di piastrelle e gres in cucine e bagni. Ha un'eccellente adesione, può essere levigato e si asciuga rapidamente.

A seconda dello spessore delle fughe (0-2, 2-5, 5-10 mm) dovresti scegliere quello che meglio si adatta al tuo lavoro.

Proprietà

- Alta adesione su piastrelle e ceramica. Può essere applicato su: intonaco, cartongesso,
- calcestruzzo, cemento cellulare, mattoni, pietra, malta, superfici verniciate, ecc.
- Per adattarsi allo spessore del giunto è disponibile per:
0 - 2 mm, 2 - 5 mm, 5 - 10 mm.
- Resistente all'acqua e all'umidità ambientale.
- Ideale per il microcemento pronto all'uso, Efectto Quartz.

Rendimento

- Il consumo come liscitura:
- - 1,1 kg/m²/mm circa.
- Applicato sui giunti delle piastrelle:
- - 8 - 10 g/m/m/mm circa.

Dati tecnici

- Colore: bianco crema
- Aspetto: Pasta o stucco
- Densità: 1,80 g/cm³
- Codifica (EN 16-566): G3 S2 V1 W2 A0 C0 R0
- Classificazione (NFT 36-005): Famiglia IV-4b
- Asciugatura al tatto (23°C): 2 - 4 h
- Essiccazione completa (23°C): 12 - 24 h
- Levigatura/verniciatura: dopo l'asciugatura

Caratteristiche

- Resina poliuretanic per interni/esterni e aggregati selezionati.
- A base d'acqua.
- Solidi: 88 ± 2%.

Preparazione del supporto

Mescolare il contenuto prima dell'uso.
Materiale di applicazione: spatola o cazzuola.

Applicazione

- Prima di applicare PRIMACEM® JOINT, è essenziale verificare che il supporto sia asciutto, privo di polvere, calcare e sporco.
- A seconda delle condizioni ambientali e della ventilazione del luogo di lavoro, sarà necessario far passare tra le 12 e le 24 ore prima di applicare il microcemento Topciment®.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C o superiori a 35°C, o con umidità superiore all'80%.
- Non applicare su superfici riscaldate o alla luce diretta del sole.
- Non applicare su supporti soggetti a umidità permanente.

Precauzioni speciali

Prodotto non infiammabile.
In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Non usare mai solventi o diluenti. Non inghiottire. Se ingerito, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico.

Non inghiottire. Se ingerito, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico.

cercare immediatamente assistenza medica.

Si raccomandano le seguenti misure:

- - Buona ventilazione.
- - Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità con le disposizioni di legge. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Presentazione

Disponibile in contenitori da 1 e 3 kg.

Pulizia degli strumenti

Gli strumenti vengono lavati con acqua immediatamente dopo l'uso.

Condizioni di conservazione

Il prodotto deve essere conservato nella sua confezione originale chiusa e resistente alle intemperie a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. La durata di conservazione è di 1 anno dalla data di produzione, se conservato correttamente.



Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto istruzioni scritte sul suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utente prendere le misure appropriate per rispettare i requisiti legislativi. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: agosto 2021